

## 【植物由来ワックス】



### ■TUDASTAR/TUDACOAT

半植物性ワックス： TUDASTAR 2220、TUDASTAR 2222、TUDASTAR 2224

完全植物性ワックス： TUDASTAR 2231

項目	粘度 (@100℃)	凝固点	滴点	針入度 (@25℃)	外観
単位	mm <sup>2</sup> /s	℃	℃	mm/10	-
試験方法	ASTM D 445	ASTM D 938	ASTM D3954	ASTM D 1321	-
TUDASTAR 2220	3.8	-	50.0	130	Light yellow
TUDASTAR 2222	6.6	-	52.0	90	Light yellow
TUDASTAR 2224	4.1	-	53.0	60	Light yellow
TUDASTAR 2231	7.5	-	49.5	25	Light yellow
TUDACOAT 1004	-	96.0	-	20	Yellow
TUDACOAT 1014	21.0	-	77.0	6	Yellow
TUDACOAT 6010	-	65.0	-	30	Yellow

東亜化成株式会社

TOA KASEI CO.,LTD.  
Since 1913



問合せ先

東亜化成株 営業1部 ■Mail : toa@toakasei.com ■Tel : 06-6201-5131

2024/8 作成